



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroi.ru

E-mail: info@st-stroi.ru, sts-vo@mail.ru

Технические свойства геосинтетической сетки ССНП Хайвей Стеклонит

Наименование показателя	Ед. изм.	ССНП 50/50-40(400)-Хайвей	ССНП 100/100-40(400)-Хайвей
Масса геосетки на единицу площади не менее	г/м ²	300	500
Разрывная нагрузка геосетки дорожной не менее	кН/м	50/50	100/100
Удлинение геосетки дорожной при разрыве вдоль/поперёк, не более	%	3/3	3/3
Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов промораживания-оттаивания не более	%	10	10
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании геосетки не менее	%	18	18
Размеры сторон квадрата ячеек геосетки (±2%)	мм	40	40
Максимальная ширина рулона геосетки дорожной (±2%)	см	400	400

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info@st-stroi.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).